



Chryso® Dem Ekla 12 - DEV

Środek antyadhezyjny do opóźnionego rozformowania
Emulsja roślinna

Opis

CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 to opóźniający środek antyadhezyjny do form, gotowy do użycia, opracowany jako emulsja na bazie składników roślinnych.

CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 jest bezpieczny zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska.

CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 tworzy jednorodną warstwę kropelek oleju na powierzchni szalunku.

Biały kolor CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 umożliwia natychmiastową wizualną ocenę pokrytych powierzchni.

W związku z tym aplikacja środka antyadhezyjnego jest równomierna i zapobiega jego przedawkowaniu lub niedostatecznemu dozowaniu.

CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 jest szczególnie polecany do stosowania przy betonach, które wymagają **idealnej jakości wykończenia powierzchni**, takich jak:

- elementy dekoracyjne,
- elementy infrastruktury miejskiej,
- beton biały, barwiony lub architektoniczny.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Beton dojrzewający w warunkach parowych lub bez pary wodnej
- Beton o wysokich walorach estetycznych
- Betony białe lub zwykłe
- Betony barwione
- Szalunki PU (poliuretanowe)
- Szalunki metalowe
- Beton architektoniczny
- Szalunki z tworzyw sztucznych

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	mleczno - biała
Termin przydatności	6 miesięcy
Lepkość dynamiczna	4 mPs.s ± 2,00

Biodegradowalność: >60% po 28 dniach zgodnie z normą NF EN ISO 9408 – OECD 301 F

Gęstość względna: 0,985 ± 0,020

ZGODNOŚĆ

Opakowania

- IBC 1000L
- 215 L beczka
- Kanister 30 L
- Kanister 20 L
- Kanister 10 L

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do karty charakterystyki dostępnej na żądanie.

SPOSÓB UŻYCIA

Zastosowanie odpowiedniego sprzętu natryskowego poprawia skuteczność działania CHRYSO® Dem DEV Ekla 12.

Środek CHRYSO® Dem DEV Ekla 12 należy nakładać bardzo starannie – w ilości wystarczającej, lecz bez nadmiaru.

KLASYFIKACJA SYNAD ŚRODKÓW ANTYADHEZYJNYCH

Bezpieczeństwo pożarowe		•••
Użytkownicy / Środowisko	Higiena	••••
	LZO (COV)	•
	Biodegradowalność	•

Legenda:

- Kryterium korzystne
- Kryterium niekorzystne

DOZOWANIE

Żużycie **CHRYSO® Dem DEV Ekla 12** zależy od rodzaju podłoża oraz sposobu aplikacji.

W przybliżeniu wynosi mniej niż 1 litr na 50 m².

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadku specjalnych podłoży (takich jak syntetyczne lub typu PU) oraz przy aplikacjach na białym cemencie, zaleca się wykonanie testu kompatybilności przed użyciem.

Przed utylizacją jakichkolwiek olejów zaleca się zapoznanie z Kartą Charakterystyki (MSDS).

Chronić przed mrozem.

Przechowywać w miejscu o stabilnej, umiarkowanej temperaturze.