

CHRYSO® Plast V 90

Domieszka modyfikująca lepkość mieszanki betonowej (VMA)

Opis

CHRYSO® Plast V90 jest domieszką modyfikującą lepkość (VMA), opracowaną do produkcji mieszanek betonowych płynnych oraz samozagęszczalnych, a także zapraw. CHRYSO® Plast V90 zwiększa odporność na segregację i wodnienie.

Redukuje wrażliwość mieszanki na wahania ilości wody oraz frakcji drobnych w recepturach betonów. CHRYSO® Plast V90 zmniejsza segregację i wydzielanie wody w świeżym betonie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Zaczyny cementowe
- Beton samozagęszczalny (SCC)
- Beton lekki
- Beton towarowy
- Prefabrykacja
- Betony o rozplywie powyżej 100 mm

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	jasnobrązowa
Termin przydatności	12 miesięcy
Zawartość suchej masy (met. halogenowa)	5,30 % ± 0,50
Zawartość jonów Cl⁻	≤ 0,100 %
Zawartość alkaliów w przeliczeniu na Na₂O	≤ 1,00 %
Gęstość	1,020 ± 0,020
pH	8,00 ± 1,50

ZGODNOŚĆ

Produkt zgodny z normą EN 934-2:2009+A1:2012.

Opakowania

- 215 L beczka
- IBC 1000L
- Kanister 30 L
- Kanister 20 L
- Kanister 10 L

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do karty charakterystyki dostępnej na żądanie.

SPOSÓB UŻYCIA

Domieszkę należy dodawać do wody zarobowej lub pod koniec cyklu mieszania.

W przypadku dozowania do świeżego betonu w betonomieszarce konieczne jest mieszanie z dużą prędkością, a następnie z małą prędkością (minimum 3 minuty na każdym etapie).

Produkt jest kompatybilny z każdą domieszką CHRYSO®.

DOZOWANIE

0,2–1,0 kg na 100 kg cementu. Typowe dozowanie: 0,4% masy cementu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zakres temperatury: od +5 do +30 °C
- Chronić przed zamarznięciem oraz silnym nasłonecznieniem
- Przy dłuższym składowaniu produktu zaleca się jego okresowe sprawdzanie i ewentualnie przemieszanie.
- Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu dostępnej na żądanie.