

Chryso® Dem Evia 141 (Ex Decobio 410)

Środek antyadhezyjny do opóźnionego rozformowania
Olej pochodzenia roślinnego

Opis

Chryso® Dem Evia 141 to środek antyadhezyjny do form, opracowany na bazie olejów syntetycznych i roślinnych, specjalnie modyfikowany do pracy w wymagających warunkach, takich jak niska temperatura lub silne wibracje.

- Opracowany z komponentów roślinnych
- Bez rozpuszczalników
- Dobra odporność na procesy dojrzewania w podwyższonej temperaturze (heat curing)

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Opóźnione rozformowanie betonu lub zaprawy – zarówno na placach budowy, jak i w zastosowaniach prefabrykacyjnych.
- Odpowiedni do podłoży metalowych i drewnianych. W przypadku innych rodzajów podłoży prosimy o kontakt.
- Do betonu lub zaprawy niepodgrzewanych lub podgrzewanych w niewielkim stopniu (do 50°C).
Powyżej tej temperatury należy wykonać testy weryfikacyjne, aby sprawdzić zgodność z wymaganiami.

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	żółta – bursztynowa
Termin przydatności	24 miesięcy
Gęstość	0,880 ± 0,020
Temperatura zapłonu	100 °C
Lepkość kinematyczna (20 °C)	20,0 mm²/s (cst) ± 3,00

ZGODNOŚĆ

Opakowania

- IBC 1000L
- 215 L beczka
- Kanister 30 L
- Kanister 20 L
- Kanister 10 L

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do karty charakterystyki dostępnej na żądanie.

SPOSÓB UŻYCIA

- Produkt należy nakładać równomiernie, najlepiej metodą natrysku, bez niedomiaru ani nadmiernego dozowania. Jakość aplikacji ma bezpośredni wpływ na jakość wykończenia powierzchni.
- Zalecane ciśnienie natrysku: 3–5 barów.
- Zalecany sprzęt do ręcznego natrysku: dysza płaskostrumieniowa (flat jet) o kącie 80° do 110° i kalibrze 0067 do 01. Wybór rodzaju dyszy (kąt i kaliber) powinien być dostosowany do typu deskowania, warunków temperaturowych oraz procesu technologicznego.

DOZOWANIE

Zużycie produktu zależy od rodzaju podłoża oraz sposobu aplikacji.

Orientacyjnie, na **podłożu niechłonnym**, wydajność wynosi zazwyczaj **50–80 m²/L**.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt **nie ulega degradacji w czasie**, jeśli jest przechowywany w **oryginalnym, nieotwartym opakowaniu** oraz w warunkach składowania określonych w niniejszej karcie technicznej.

W przypadku **zamarznięcia** produkt odzyska swoje właściwości po rozmrożeniu.

Po całkowitym rozmrożeniu należy **dokładnie wymieszać**, aż do ponownego uzyskania jednnorodnej konsystencji.

Okres trwałości: 24 miesiące.

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu dostępnej na żądanie.