

Chryso® Dem Clarol W52

Środek antyadhezyjny do opóźnionego rozformowania

Opis

Chryso® Dem Clarol W52 został opracowany, aby zapewnić łatwe rozformowanie i wysokiej jakości wykończenie odstłoniętych powierzchni betonowych. Produkt pozostaje skuteczny nawet w trudnych warunkach betonowania oraz przy stosowaniu złożonych form, umożliwiając uzyskanie jednorodnego wykończenia.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Wysokiej jakości wykończenie powierzchni
- Doskonała zdolność krycia
- Bardzo dobra odporność na ścieranie
- Opóźnione rozformowanie betonu lub zaprawy — do zastosowań na budowie i w prefabrykacji
- Odpowiedni do podłoży metalowych i drewnianych; w przypadku innych prosimy o kontakt
- Do betonu lub zaprawy bez ogrzewania
- Idealny do betonu architektonicznego
- Szczególnie odpowiedni przy warunkach pracy powodujących przywieranie do formy: silne lub oscylacyjne wibracje, złożona geometria form

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	pomarańczowa-żółta
Termin przydatności	24 miesięcy
Gęstość	0,850 ± 0,020
Temperatura zapłonu	58 °C
Lepkość kinematyczna (20 °C)	13,0 mm ² /s (cst) ± 2,00

Opakowania

- 215 L beczka
- IBC 1000L
- Kanister 30 L
- Kanister 20 L
- Kanister 10 L

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do karty charakterystyki dostępnej na żądanie.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt należy nakładać równomiernie, najlepiej poprzez natrysk, bez niedomiaru i nadmiaru. Jakość aplikacji bezpośrednio wpływa na wykończenie powierzchni.

- Ze względu na łatwopalność produktu zabronione jest używanie urządzeń natryskowych z silnikiem cieplnym.
- Po aplikacji produkt wymaga ok. 15 minut na odparowanie, w zależności od temperatury otoczenia, przed wylaniem betonu lub zaprawy.

- Zalecane ciśnienie natrysku: 3–4 bary

- Zalecana dysza płaska: kąt 80°–110°, kaliber 0067–01

Wybór dyszy powinien być dostosowany do konfiguracji formy, temperatury i procesu.

DOZOWANIE

Typowa wydajność na podłożu niechłonnym: ok. 40 m²/L.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt zachowuje trwałość w oryginalnym opakowaniu.
- Po zamarznięciu należy rozmieszać do jednorodności.
- Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu dostępnej na żądanie.