

EnviroMix®2014

Domieszka znacznie redukująca ilość wody /
upłynniająca

Opis

EnviroMix®2014 jest domieszką nowej generacji – znacznie redukującą ilość wody/upłynniającą, wytwarzaną na bazie modyfikowanych polikarboksylianów.

Dzięki zastosowaniu EnviroMix®2014 możliwa jest znaczna redukcja ilości wody i/lub długie utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej. Zachowanie właściwości mieszanki betonowej nie powoduje przy tym na opóźnienia wiązania i twardnienia. Wynika stąd szeroki zakres stosowania EnviroMix®2014 do różnych rodzajów betonu.

EnviroMix®2014 jest szczególnie zalecana przy produkcji betonu dla budownictwa mostowego. Domieszkę zaprojektowano dla zapewnienia wysokiej stabilności parametrów mieszanki betonowej przy zastosowaniu cementów o zróżnicowanych składzie chemicznym.

EnviroMix®2014 posiada potwierdzoną kompatybilność z domieszkami napowietrzającymi gamy CHRYSO® Air, zapewniając uzyskanie właściwego rozkładu porów powietrznych w betonie i w efekcie wysoką odporność betonu na działanie mrozu, w tym z udziałem środków odładzających.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Wszystkie rodzaje cementu,
- Beton towarowy,
- Mieszanki wymagające długiego utrzymania konsystencji,
- Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciekłej,
- Mieszanki w technologii SCC,
- Mieszanki pompowane
- Beton architektoniczny gładki, w tym biały
- Elementy żelbetowe,
- Elementy sprężone,
- Elementy gęsto zbrojone
- Kompozyty nowej generacji : HPC, VHPC

SPECYFIKACJA

Postać	Ciecz
Barwa	żółta – brązowa
Termin przydatności	12 miesięcy
Zawartość jonów Cl⁻	≤ 0,100 %
Zawartość alkaliów w przeliczeniu na Na₂O	≤ 2,00 %
Gęstość	1,050 ± 0,020
pH	4,00 ± 1,50

ZGODNOŚĆ

Produkt zgodny z normą EN 934-2:2009+A1:2012.

Opakowania

- 215 L beczka
- IBC 1000L

SPOSÓB UŻYCIA

Zaleca się dozowanie EnviroMix®2014 bezpośrednio do wody zarobowej przed mieszaniem, ale dopuszczalne jest również dodanie bezpośrednio do mieszalnika.

Aby zwiększyć płynność, można wtórnie dozować domieszkę do betonomieszarki, tuż przed wbudowaniem mieszanki betonowej; minimalny czas dodatkowego mieszania wynosi 1 minuta / m³ mieszanki, lecz nie krócej niż 6 minut łącznie.

Optymalne dozowanie EnviroMix®2014 określa się doświadczalnie biorąc pod uwagę wymagane właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego.

DOZOWANIE

Zwykle domieszkę dozuje się w ilości 1,0% masy cementu. Zakres dozowania: od 0,3 do 3,0 kg na 100 kg cementu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zakres temperatury: od +5 do +30 °C
- Chronić przed zamarznięciem oraz silnym nasłonecznieniem
- Przy dłuższym składowaniu produktu zaleca się jego okresowe sprawdzanie i ewentualnie przemieszanie.
- EnviroMix®2014 jest produktem drażniącym. Należy unikać kontaktu środka ze skórą i oczami. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i środków bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu.

EnviroMix® 2014

Domieszka znacznie redukująca ilość wody /
upłynniająca

BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do
karty charakterystyki dostępnej na żądanie.